



DOLAPIX FF 54

分散剂与反絮凝剂

化学成分

磷酸盐制剂

特性参数

外观	灰色粉末
溶解性	部分溶于水
堆积密度	约 300 g/L
pH 值 (10% 浓度)	约 5
二氧化硅 (SiO ₂)	约 90%
三氧化二铝 (Al ₂ O ₃)	约 2%
氧化钠 (Na ₂ O)	约 2%
灼烧失重	约 6%

储存期/包装

在适宜干燥条件下保质期 12 个月 | 25公斤/袋

应用

DOLAPIX FF 54 是一种磷酸盐制剂，用于耐火材料坯体的反絮凝。

DOLAPIX FF 54 具有较宽的反絮凝区间，在水泥结合的坯体中同样有效。

它特别适用于分散含微硅粉、氧化铝结合的自流式浇注料。

所需的添加量范围为总混合物的 0.1% 至 1.0%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信
6

