



# OPTAPIX AC 112

## 临时粘结剂

### 化学成分

聚合物的分散液

### 特性参数

外观	白色液体
溶解性	与水混溶
活性物质含量	约 60%
密度(20°C)	约 1.05g/cm <sup>3</sup>
pH	约 8.5
黏度(20°C)	约 2500mPas

### 储存期/包装

在适当条件下 (+ 2°C ~ + 30°C) 保存6个月 | 25公斤/桶

### 应用

OPTAPIX AC 112 可提升湿坯与干坯抗折强度，最高增幅达 100%，适用于餐具、洁具及高端陶瓷产品的传统铸型与压力铸型工艺。

采用 OPTAPIX AC 112 的坯体，干燥均匀且快速，能规避铸型时因收缩率差异引发的开裂问题，还可缩短脱水时长。凭借内部材料的均匀性与高塑性，坯体可更早脱模，且强度良好。用于空铸坯体时，能赋予其出色流出性能，大幅减少条状裂痕产生，坯体流动性也更为稳定。

该助剂推荐加入量为坯体干料的 0.05 - 0.4%，最佳添加量需经实际试用确定。

### 注意

包装容器须保持紧闭。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信  
↗

