



# PEPTAPON 205

## 悬浮剂

### 化学成分

水溶胶制剂

### 特性参数

|                |            |
|----------------|------------|
| 外观             | 米黄色粉末      |
| 溶解性            | 分散于水中形成溶胶  |
| 堆积密度           | 约 650g/l   |
| 黏度(1%溶液, 20°C) | 约 1000mPas |

### 储存期/包装

储存恰当情况下(>18°C), 保存期为12个月 | 25 公斤/袋

### 应用

PEPTAPON 205 作为釉料悬浮稳定剂，可显著提升釉浆的屈服值，当釉浆施用于立面坯体时，能有效防止釉浆流动，适用于人工喷釉和机械手喷釉两种工艺。

该产品可与同系列其他 PEPTAPON 产品复配使用，添加量为釉浆固含量的 0.05%-0.3%。

在使用时机上，建议于釉浆研磨出磨前 1 小时加入；或采用快速搅拌方式直接加入釉浆，搅拌约半小时后，经 6 小时溶胀即可使用。

PEPTAPON 205 本身含防腐剂，添加后釉浆通常不易变质，但在不同添加量和工艺条件下，仍建议根据实际情况补充额外防腐剂，我司 NOVAL 系列防腐剂可满足此需求。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信  
↗

