



PRODUKT KX 1365

热塑注射成型黏结剂

化学成分

石蜡，含乳化剂

特性参数

外观	白色颗粒
溶解性	不溶于水
密度(20°C)	约 0.9g/cm ³
熔点	约 50°C
灼烧余量	最大 0.1%

储存期/包装

适当条件下储存，有效期12个月 | 20 公斤/桶

应用

PRODUKT KX 1365 适用于氧化物与非氧化物陶瓷的热压铸成型（低压注射成型）。

在多数情况下，其粉料包裹性能优于 PRODUKT KX 1313，尤其适合细小形状制品的热压铸成型。

该产品采用热脱脂工艺，在较宽温度范围内可呈现平稳的脱脂性能。

其添加量需根据坯体的化学组成及粒度分布确定，针对氧化铝陶瓷，推荐添加量为 12%。

注意事项

建议储存温度在 20°C左右

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信
↗

