



GLYDOL N 109 NEU

碳的润湿剂

化学成分

聚乙二醇醚

特性参数

外观	无色液体
溶解性	与水混溶
堆积密度 (20°C)	约 0.99 g/cm ³
pH 值 (10%)	约 6
黏度 (20°C)	约 100 mPas
灼烧残余	不大于 0.5%

储存期/包装

储存恰当情况下，保存期至少 12 个月 | 包装为 25 公斤 / 桶，125 公斤 / 桶

应用

GLYDOL N 109 NEU 应用于碳成分的润湿。通常碳成分难润湿，用 GLYDOL N 109 NEU 能提高碳成分与坯体的结合性。

GLYDOL N 109 NEU 的添加量为坯料固含量的 0.1 - 1.0 %，取决于内含碳成分的情况。为使在坯料中的分布更快速均匀，可与混合水一起加入。

在捣打料里使用，能提高坯料的可塑性，或保持相同可塑性的同时减少用水量。

GLYDOL N 109 NEU 的润湿作用源于其表面活性，降低了混合水的表面张力。

润湿后表面张力的降低，能优化膨胀粘土物质的结合，也能改善坯体内的水分分布。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

