



GLYDOL N 193

润湿增塑剂

化学成分

阴离子酯类

特性参数

外观	无色液体
活性物质含量	约 65%
溶解性	与水混溶
密度 (20°C)	约 1.06 g/cm ³
pH 值 (10%)	约 6
黏度 (20°C)	约 60 mPas
灼烧残余	约 5%

储存期/包装

储存恰当情况下，保存期为 12 个月 | 包装为 30 公斤 / 桶，130 公斤 / 桶，1000 公斤 / 桶

应用

GLYDOL N 193 具有表面活性，适用于含黏土坯体的润湿和增塑，可保持相同可塑性时降低水含量，或在相同水含量下提高可塑性。

坯料流动性的提高意味着坯体和模壁的摩擦力降低了，同时提高了挤出坯体的一致性。

GLYDOL N 193 能降低混合水的表面张力；由于润湿性能提高，能优化膨胀黏土的硅氧层结构间的结合性，并形成混合水在整个坯体的最佳分布。

添加量为坯体固体质量的 0.05 - 0.5%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

