



LITHOPIX AS 21

耐火材料喷补料的化学粘合剂

化学成分

硅酸盐化学物

特性参数

外观	白色粉末
堆积密度	约 700g/l
pH 值 (1%)	约 12
Na ₂ O 含量	约 30%
SiO ₂ 含量	约 43%
Al ₂ O ₃ 含量	约 19%
烧失量	大约 8%

储存期/包装

在适宜和干燥的条件下至少可保存 6 个月 | 25 公斤袋装

应用

本添加剂是不含磷酸盐的化学粘合剂，用于一种用于喷补料。

中间包喷补料中使用，可避免烘干过程出现的裂纹和剥落。

热补料中使用，可获得高粘附性和低反弹性。

加入量取决于物料成分，一般在总重的 1%~3%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

