



LITHOPIX P 26

水玻璃硬化剂

化学成分

磷酸铝

特性参数

外观	白色粉末
溶解性	不水溶
堆积密度	约 800 g/l
pH (1%)	约 3
P ₂ O ₅ 含量	约 62%
Al ₂ O ₃ 含量	约 36%

储存期/包装

在密闭容器妥善储放并避免受潮，有效期为 24 个月 | 25 公斤袋装

应用

LITHOPIX P 26 是水玻璃硬化剂，能够在碱性的溶液中缓慢水解水玻璃，然后硅酸在可控且不可逆的状态下析出，令坯体硬化。

LITHOPIX P 26 尤其适用硬化配比 SiO₂和 Na₂O 为 2:1 的水玻璃。

坯体加工时间取决于成分和温度，大约在 1~2 小时；大概 24 小时内完全硬化。

添加量为水玻璃量的 20%~40%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

