



METAMAX G-26

硬质金属粘结剂

化学成分

石蜡

特性参数

外观	白色球状体
溶解性	52 - 54 °C
水	不可溶
酒精	可乳化
丙酮	可乳化
己烷	可溶

储存期/包装

在适宜条件下可保存至少 24 个月，在阴凉处并密封严实。 | 20KG 袋装

应用

如果使用有机溶剂作为研磨的液体，使用 METAMAX G-26 将改进硬质金属的紧密度。

在研磨或者混合的过程中，添加 METAMAX G-26 进研磨的液体。混合物可以被进行真空干燥，或者喷雾干燥。根据硬质金属的粉末的不同，METAMAX G-26 的添加量在 1%-2% 之间。

METAMAX G-26 可以被无残留的处理掉。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 [同微信](#)

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

