



PRODUKT KM 5026

硬质金属粘结剂

化学成分

石蜡

特性参数

外观	白色球状体
溶解性	52 - 54 °C
水	不可溶
酒精	可乳化
丙酮	可乳化
己烷	可溶

储存期/包装

在适宜条件下可保存至少 24 个月，在阴凉处并密封严实。 | 20KG 袋装

应用

如果以有机溶剂作为研磨介质，添加 PRODUKT KM 5026 可有效提升硬质金属粉体的致密性。

在研磨或混合过程中，将 PRODUKT KM 5026 直接加入研磨液中，随后混合浆料可采用真空干燥或喷雾干燥方式进行干燥处理。根据硬质金属粉末的具体类型，PRODUKT KM 5026 的建议添加量为 1% 至 2%。

此外，PRODUKT KM 5026 可完全无残留地去除，便于后续处理。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

